

JUNTEADOR UNIVERSAL H10

Formulado con cemento portland compuesto, cargas minerales especiales, aditivos químicos de alto desempeño y sellador integrado para dar más resistencia a las manchas comunes.

VENTAJAS:

- Bactericida para evitar la formación de hongos.
- Colores más durables.
- Super plastificante para aportar mayor fluidez con menos agua.
- No necesita la adición de ningún otro material.

PRECAUCIONES:

No humedecer las piezas cerámicas ya que ocasiona exceso de humedad en el juntasador.

No haga la mezcla con más agua de la señalada, para evitar cambios de color y baja resistencia.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Verifique que el piso o azulejo esté bien instalado, firme y hayan pasado al menos 24 horas desde su colocación con el adhesivo correspondiente, salvo que las instrucciones del producto especifiquen otro tiempo. Limpie las juntas antes de emboquillar, utilizando una escoba o cepillo limpio para eliminar residuos de adhesivo seco y polvo. Durante la instalación y las siguientes 24 horas, la temperatura ambiente y de la superficie debe mantenerse entre 8°C y 32°C. Si esto no es posible, acondicionar el área de trabajo para garantizar el rendimiento óptimo del producto.

Ideal para revestimientos de: porcelanato, cerámico, piedra natural, vidrio y mármol, excelente para emboquillar juntas con espesores mayores a 1.5 mm y hasta 8 mm.



PREPARACIÓN POR CADA SACO DE 5 KG:



Agregue en una cubeta 1.3 litros de agua limpia.




Agregue el contenido del saco poco a poco hasta obtener una macilla suave y sin grumos.



En el momento que se adicione el agua, se notará el efecto de aditivos hidrofugante los cuales tendrán resistencia al mezclado del agua con el juntasador y formaran micelas de agua.



Mezclar hasta desarrollar las propiedades super plastificantes de los aditivos, en las cuales notará la propiedad de fluidez (lechada o slurry) esta propiedad es semejante a adicionar cantidades superiores de agua a la recomendada.



Con ayuda de la llana de goma o flota de hule, extender el **JUNTEADOR UNIVERSAL H10** en las juntas de los recubrimientos, a su vez forzar que el material penetre entre las juntas, es recomendado hacer movimientos en diagonal a las juntas, al extender el juntasador.



Dejar reposar el juntasador de 45 a 60 minutos para retirar los excesos de material y los residuos que quedan sobre los recubrimientos con ayuda de una esponja húmeda sin exceso de agua.



DATOS TÉCNICOS:

Presentación:	Sacos de 5 Kg
Color:	9 Colores disponibles.
Tiempo de vida en charola:	30 minutos
Fraguado final aproximado:	5 horas
Resistencia a la compresión 28 días:	>210.9 kg/cm ²
Almacenamiento Máximo:	6 meses

GARANTÍAS:

CEMENTOS Y ADHESIVOS H10, no tiene el control sobre condiciones climatológicas, preparación de la superficie, instalación y dosificación de agua. Cualquier reclamación generada por algún defecto en el producto, será verificada por el personal del área de calidad de la empresa.

Bajo el cumplimiento a la normatividad nacional: NMX-C-532.

RENDIMIENTO M² /5 KG:

Pieza	Boquilla (mm)		
	1.5	3	6
20 x 20 x 0.9	17	8	4
33 x 33 x 0.9	28	13	9
50 x 50 x 0.9	37	19	11
60 x 60x 0.9	47	25	13
15 x 90 x 1	29	16	-
20 x 90 x 1	33	17	-

📍 Dirección de oficinas corporativas: Coyotillos Apaxco, Estado de México.

✉ Contacto@cementosyadhesivosh10.com.mx

☎ Tel.: 56 1029 4332 / 56 59681513

